

Europeisk kajakpaddel

För diskussion kring mått: se sajten. För att tunna bladen så mycket som ritningen anger krävs virke av god kvalitet - inga kvistar och raka jämna årsringar.

Utgångsmaterialet är en rak träbit av gran eller fur, ca 32 x 32 mm, i lagom längd och fyra bladämnen som limmas på plats.

Ådringen bör vara rak och jämn i alla bitarna och skaftet bör vara fritt från kvistar.

Rita och såga ut bladens form. Rita ut bladens tjocklek och skålning.

Sedan finns många sätt att avlägsna överflödigt trä - bandsåg, woodcutterklinga i en vinkelslip, skrubbhyvel, sliprondell, skölpjärn (skålat stämjärn), späntkniv etc. För skålningen tvärs bladets är en rundad sickel utmärkt.

Runda skaftet genom att först hyvla det åttkantigt, sedan sextonkantigt och slutligen runt. Avsluta arbetet med att slipa.

Fernissa inte skaftet på en kajakpaddel. Då måste du hålla hårt för att få grepp på den hala ytan.

Gnid istället i skaftet med lite kokt linolja på en trasa. Våt slipa med ett mycket fint sandpapper (400 - 800) och torka direkt av skaftet med en ren trasa (väljer du att arbeta i oljan med stålull blir resultatet mycket bra - men paddeln blir brunprickig av alla små inbäddade stålfragment som rostar, vilket inte alls är så illa som det låter utan fullt acceptabelt).

En så behandlad paddel är sammetslen med bra friktion, skön att hålla, både torr och våt - sval på sommaren, varm på vintern och snäll mot händerna även om du paddlar dagar i sträck.

Bladen kan du däremot fernissa två gånger. Övergången mellan olja och fernissa kan dekoreras med färgband - målade eller tejpade.

